

FORKOLL®

ADESIVI E COLLANTI PER L'EDILIZIA
ADHESIVES AND GLUES FOR CONSTRUCTION

Strada Prov. 42 - Km. 1
73040 COLLEPASSO (LE)
Tel. +39 0833 595333 • Fax +39 0833 595531
www.forkoll.it - info@forkoll.it

KLEBER UND BESCHICHTUNGS PULVER
FÜR DÄMMPLATTEN

KLEBESTOFF

FORKAPP



Produkt typ

vorgemischte Pulver Klebstoff für Dämmplatten.

Eigenschaften:

hohe Leistung, hervorragende Verarbeitbarkeit.

Spezifikationen:

Dämmplatten müssen geklebt und werden abgeschöpft mit Forkoll Forkapp Pulver Leim.

Alternative Produkte:

keine.



PACKUNG: 25 Kg Papier Sack auf 1500 Kg palette

Farbe grau und weiss

Wasser in der Mischung Ca. 26 %

Ruhezeit der Mischung vor gebrauch 10 min

Standzeit 6 Std.

Wartezeit zwischen Verklebung und Bau der Armierungsschicht 3 Tage

Wartezeit zwischen farbgebung und Bau der Armierungsschicht 7 Tage

Lagerung 12 Monate

Gehärtete Mischung Dichte 1,54 kg/l

Kleber Leistung mit einer Kelle Ca 2-4 Kg/m²

Abschäumleistung Ca. 1-2 Kg/m²

EINSATZBEREICH:

Kleben und Abschöpfen von Polystyrol-und Polyurethan-Dämmplatten auf allen Arten von Innen und Außen Oberflächen, alt und neu. Mauerwerk und thermische Mauerwerk Untergründe, gemischte oder Stein Mauerwerk, Beton oder Tuffsteinblöcken, predalles, alte und neue Putze

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES: Der Untergrund muss regelmäßige, homogene, vollkommen geheilt, tragfähig, trocken, frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und andere Stoffe, die Verträglichkeit und Haftung beeinträchtigen könnten.

VORBEREITUNG DER MISCHUNG: mix ca. 6-7 Liter sauberes Wasser pro 25 kg-Sack mit einem Low-Speed-mechanischen Mischer, bis eine homogene Paste, frei von Klumpen entsteht. 10 Minuten warten, dann wieder mischen die Paste und starten Sie es anwenden.

ANWENDUNG DER MISCHUNG: gelten FORKAPP auf Dämmplatten durch Streifen, durch Spot-Bindung oder durch eine Stahl Zahnkelle. Befestigen Sie die Paneele in versetzten Positionen, glätten und schlagen Sie sie sorgfältig. Wenn es erforderlich ist fix sie mechanisch mit Kunststoff Nägel. Nach mindestens 3 Tagen die Verstärkungsschicht realisieren, Anwendung einer ersten Schicht aus FORKAPP mit sauberem Wasser gemischt, tränken darin eine grundierte Glasfasergewebe, eine zweite Schicht aus FORKAPP mit sauberem Wasser gemischt. Warten Sie mindestens 7 Tage vor dem Auftragen dekorativer Veredelungsprodukte oben drauf.

VERBRAUCH: ca. 4 kg / m² Oberfläche in Abhängigkeit von der Art des Substrates.

WARNUNG: application Temperatur von +5 ° C bis +35 ° C. Nicht anwenden, wenn es sonnig, sehr windig oder stark regnerisch ist. Lagerung: 12 Monate an einem trockenen Ort. Produzent ist nicht verantwortlich für die Folgen, die sich aus einer falschen Verwendung des Produkts.