

FORKOLL®

ADESIVI E COLLANTI PER L'EDILIZIA
ADHESIVES AND GLUES FOR CONSTRUCTION

Strada Prov. 42 - Km. 1
73040 COLLEPASSO (LE)
Tel. +39 0833 595333 • Fax +39 0833 595531
www.forkoll.it - info@forkoll.it

LATEXKLEBSTOFF ZUM VERLEIHEN VON
ELASTIZITÄT DEN ZEMENTMISCHUNGEN

ZUSÄTZE

FORLATEX



Produkt typ: synthetische Polymerbasierender Modifizierter Klebstoff.

Eigenschaften: FORLATEX mit Klebstoffen oder Zementmörtel vermischt, einmal Flüssigkeitszufuhr stattgefunden hat, verbessert ihre mechanische Festigkeit, Haftung auf allen Untergründen, Elastizität, Dichtheit, Dichtigkeit gegenüber Temperaturschwankungen, wodurch die Erstellung von Rissen reduziert wird, auch in dünnen Schichten.

Spezifikationen: FORKOLL FORLATEX Zusatzstoff für zementartige Mischung.

Alternative Produkte: keine.



VERPACKUNG: 5 l. Kunststoff-Fässer

farbe	weiss
pH	10,5
spezifisches Gewicht	1,05 g/cm ³
Viskosität	38 Mpa s
Trockenstoffgehalt	38%
Erscheinung	emulsion
Wasserlöslichkeit	mischbar

EINSATZBEREICH:

Zusatzstoff zum Aufbringen von allen Arten von keramischen Fliesen, sogar Großformat, Fußbodenheizungen, Kühlräume, Außenverkleidungen (Fassaden, Schwimmbäder, Balkone, Terrassen), Beton-Strukturen (tragende Platten, vorgefertigte Badezimmer, Wände in "Tunnel" Systeme), alte Bodenbeläge (Keramik, Marmor, Terrazzo, Holz, etc.), Asphalt, Naturstein (alle Arten von Marmor, Schiefer, etc.)

Untergrundvorbereitung: alle Arten von traditionellen Untergründe eignen sich für die Anwendung von und Bodenbeläge mit FORLATEX, sie muss eben, tragfähig, frei von losen Teilen, Fett, Öle, Lacke, Wachs und aufsteigende Feuchtigkeit sein.

VORBEREITUNG DER MISCHUNG: FORLATEX muss mit Wasser in dem folgenden Verhältnis verdünnt werden, bevor sie mit hydraulischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen Trockenmischungen gemischt wird.

MISCHUNGSVERHÄLTNIS:

	FORLATEX/WASSER	BINDEMITTEL/AGGREGATE
Mörtel	1:3	1:2
Putze	1:3	1:2
Unterlagsboden	1:3	1:3

Verbrauch: Mischung per m²

	LATEX Kleber oder Mörtel
Mosaik und kleine Fliesen	0,9 Kg x 1,8 Kg
normal große Fliesen (bis 20x20)	1,1 Kg x 2,4 Kg
großformatige Fliesen, Outdoor-Böden	1,5 Kg x 4,5 Kg

WARNUNG: anwendungs Temperatur von +5 ° C bis +35 ° C. Nicht anwenden, wenn es sehr sonnig oder regnerisch ist. Nicht als Grundierung oder Klebestelle verwenden. Lagerung in den geschlossenen Behälter. Hersteller ist nicht verantwortlich für die Folgen, die sich aus einer falschen Verwendung des Produkts ergibt.