

# FORKOLL®

ADESIVI E COLLANTI PER L'EDILIZIA  
ADHESIVES AND GLUES FOR CONSTRUCTION

Strada Prov. 42 - Km. 1  
73040 COLLEPASSO (LE)  
Tel. +39 0833 595333 • Fax +39 0833 595531  
www.forkoll.it - info@forkoll.it

Zementputz

## PUTZE

# INTOMATIC FASERVERSTÄRKT



**Produkt typ:**

vorgemischter dicker Rauputz aus hydraulischen Bindemitteln, Fasern, ausgewählten feinkörnigen Silikaaggregate und spezifischen Additiven

**Eigenschaften:**

Gute Verarbeitbarkeit, hohe mechanische Festigkeit, kontrollierte Schwindung und ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit.

**Spezifikationen:**

**Forkoll INTOMATIC FIBRE-REINFORCED**  
vorgemischter Ein-Schicht-faserverstärkten grober putz.

**Alternative Produkte:**

keine.



**PACKUNG:** 25 Kg Papier Sack auf 1500 Kg palette

farbe	weiss und grau
Wasser in der Mischung	16% minimum
Abbindezeit	1h 50 min
Mischung Ruhezeit	10 min
Aushärtungszeit	6 h
anwendbare Dicke	ca. 20mm
Trockenfeststoffgehalt	100%
wahre Dichte	2,60 g/cm <sup>3</sup>
Biegefestigkeit	2,8 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	6,1 N/mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme	24%
Dampfdurchlässigkeit	3,36-10-12 kg/msPa
Porosität für Wasser zugänglich	33,20%
Widerstand gegen Feuer	REI 120
hydraulische Schwindung	0mm nach 1 Tag 0.009mm nach 2 Tage 0.058mm nach 3 Tage 0.0116mm nach 7 Tage 0.122mm nach 14 Tage 0.156mm nach 28 Tage

**EINSATZBEREICH:**

Indoor- und Outdoor Mauerwerk, traditionelle Untergruende, Tuffstein Mauerwerk.

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten und anderen Stoffen sein die die Verträglichkeit und Haftung beeinträchtigen könnten. Untergrund vor dem Auftragen reichlich benetzen.

**VORBEREITUNG DER MISCHUNG:** Mischung ca. 4 Liter sauberes Wasser für 1 25 kg Sack INTOMATIC FASERVERSTÄRKT. bis eine homogene Masse entsteht mischen. Fügen Sie Pulver zum Wasser (vorzugsweise mit einem mechanischen Mischer).

**ANWENDUNG DER MISCHUNG:** INTOMATIC FASERVERSTÄRKT wird durch Kelle oder Putzmaschine aufgetragen. Es muss innerhalb von 40 Minuten ausgeglichen werden. Es muss durch Kunststoff Spachtel oder Schwamm nach bis zu 8 Stunden geglättet werden.

**VERBRAUCH:** 14 kg / m<sup>2</sup> Wandfläche 10 mm dick.

**WARNUNG:** anwendungs Temperatur von +5 °C bis +35 °C. Nicht anwenden, wenn es sehr sonnig oder regnerisch ist. Fügen Sie nichts dem Produkt hinzu. Lagerung: 12 Monate an einem trockenen Ort. Hersteller ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, die sich aus einer falschen Verwendung des Produkts ergeben.