

ADESIVI E COLLANTI PER L'EDILIZIA ADHESIVES AND GLUES FOR CONSTRUCTION

Strada Prov. 42 - Km. 1 73040 COLLEPASSO (LE) Tel. +39 0833 595333 • Fax +39 0833 595531 www.forkoll.it - info@forkoll.it

ZWEITE SCHICHT PUTZ UND RUSTIKALER ABSCHLUSS FUER WANDOBERFLAECHEN

WANDBESCHICHTUNGEN

RASOFIX



FOR OLL

Produkt typ:

Fertigputz zum Strukturieren und raue Endbearbeitung von bestehend aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewählt feinkörnigen Silikaaggregate und spezielle Additive.

Eigenschaften:

einfache Verarbeitung, guter mechanische Festigkeit, kontrollierte Schwindung und ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit.

Spezifikazionen:

Forkoll RASOFIX Fertigputz zum Strukturieren und fuer raue Verarbeitung.

Alternative Produkte:

keine.







Packung: 25 Kg Papiersack	
Farbe	weiss
Wasser in der Mischung	30% minimum
Abbindezeit	5 Std.
Ruhezeit der Mischung	1 Std.
Aushärtungszeit	8 Std. 45 min
anwendbare Dicke	3 mm
Trockenfeststoffgehalt	100%
wahre Dichte	2,60 g/cm3
Biegefestigkeit	1,6 N/mm2
Druckfestigkeit	4,0 N/mm2
Wasseraufnahme	24,25%
Dampfdurchlässigkeit	3,59-10-12 kg/msPa
Porosität für Wasser zugänglich	38,74 %
hydraulische Schwindung	0 mm nach 1 tag -0,017 mm after 2 days -0.073mm after 3 days -0.123mm after 7 days -0.157mm after 14 days -0.227mm after 28 days

EINSATZBEREICH:

anwendbar auf Untergruende aus konventionellem Mörtel, mit schwamm verarbeitet auf interne und externe Mauern.

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten und anderen Stoffen sein die Verträglichkeit und Haftung beeinträchtigen könnten . Untegrund vor dem Auftragen reichlich benetzen.

VORBEREITUNG DER MISCHUNG: mindestens 7 Liter sauberes Wasser pro 25 kg-Sack RASOFIX bis eine homogene Masse entsteht mischen. Fügen Sie Pulver zum Wasser (vorzugsweise mit einem mechanischen Mischer). Warten Sie mindestens 15 Minuten dann ist die Mischung gebrauchsfertig.

ANWENDUNG DER MISCHUNG: Anwendung von RASOFIX mit amerikanischer Kelle. Der Putz muss innerhalb von maximal einer Stunde geglättet werden nach der Anwendung, es muss richtig benetzt werden.

Verbrauch: 3,5 kg / m² Wandfläche 3 cm dick.

WARNUNG: anwendungs Temperatur von +5 °C bis +35 °C. Nicht anwenden, wenn es sehr sonnig oder regnerisch ist. Fügen Sie nichts dem Produkt hinzu. Lagerung: 3 Monate an einem trockenen Ort. Hersteller ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, die sich aus einer falschen Verwendung des Produkts ergeben.