

# FOR KOLL®

ADESIVO PER CERAMICHE  
E PIETRE NATURALI

## COLLE

## EXTRABOND F15



<b>Tipo di prodotto:</b>	Adesivo in polvere ad indurimento idraulico.
<b>Supporti:</b>	Intonaci grezzi nuovi e massetti cementizi.
<b>Caratteristiche:</b>	Elevata adesione e tixotropia, di facile impiego, atossico, ingelivo. Ottima lavorabilità.

**Voce di capitolato:** I rivestimenti e pavimenti dovranno essere posati con adesivo in polvere ad indurimento idraulico tipo F15 della Forkoll.

**Prodotti alternativi:** Extraflex B2.



**Confezioni:** Sacchi cartenati da Kg. 25 su pallet da Kg. 1500.

Colore	Grigio e Bianco
Acqua d'impasto	30%
Peso specifico	1,60 g/mm <sup>3</sup>
PH dell'impasto	13
Tempo di registrazione	45 min
Resistenza allo strappo a 28g	1,15 N/mm <sup>2</sup>
Durata dell'impasto	8 ore
Pedonabilità	Dopo 24 ore
Esecuzione delle fughe	Dopo 24 ore
Resistenza allo scivolamento	3 g/cm <sup>2</sup>
Resistenza termica	Da - 30 a + 90 °C
Indurimento finale	Dopo 14 giorni
Residuo solido	100 %
Tempo aperto a 20 °C	20 min

## CAMPI D'IMPIEGO

Piastrelle ceramiche su supporti cementizi verticali e orizzontali in ambiente interno/esterno. Miscelato con Forlatex è ideale per piscine e celle frigo.

**Preparazione del supporto:** I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, olii, grassi e quanto possa ostacolare la compatibilità e l'adesione.

**Preparazione dell'impasto:** Miscelare 28-30% acqua pulita con EXTRABOND F15 bianco o grigio; preferibilmente con l'impiego di un agitatore meccanico, sino ad ottenere una miscela omogenea e priva di grumi. **Posa in opera:** Si stende con spatola dentata come un normale stucco usando il lato liscio dell'attrezzo ripassando poi con la parte dentata. Nel caso di applicazioni di rivestimenti esterni si consiglia di spalmare anche il rovescio delle piastrelle per impedire che rimangano cavità causa di possibili infiltrazioni di acqua meteorica. L'incollaggio di pannelli isolanti deve essere eseguito in tempi veloci prima che si formi una pellicola superficiale che inficia la buona adesione.

**Consumi:** Da 2 a 4 kg/mq di superficie a seconda della tipologia del supporto. **Avvertenze:** Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +3 e +35 °C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Nel caso di piastrelle con rovescio molto polveroso si consiglia bagnarle velocemente in acqua. Conservazione del prodotto in luogo asciutto fino a 12 mesi. Applicazioni errate del prodotto non possono essere imputate alla responsabilità del Produttore.