

FOR**K****KOLL**[®]

COLLANTE E RASANTE IN POLVERE
PER PANNELLI ISOLANTI

.....

COLLE

FORKAPP



Tipo di prodotto: Collante premiscelato in polvere per pannelli isolanti.

Caratteristiche: Elevata efficacia in caratteristiche prestazionali.
Ottima lavorabilità.

Voce di capitolato: I pannelli isolanti dovranno essere incollati e rasati con collante in polvere tipo **Forkapp** della Forkoll.

Prodotti alternativi: Nessuno.



Confezioni: Sacchi cartenati da Kg. 25 su pallet da Kg. 1500.

Colore Bianco e Grigio

Acqua d'impasto Ca. 26 %

Tempo di riposo dell'impasto 10 min

Tempo di vita dell'impasto 6 ore

Tempo di attesa tra incollaggio e realizzazione dello strato di armatura 3 gg

Tempo di attesa tra realizzazione dello strato di armatura e finitura colorata 7 gg

Conservazione 12 mesi

Massa volumica del prodotto indurito 1,54 kg/lt

Resa collante a spatola Ca 2-4 Kg/mq

Resa per rasatura Ca. 1-2 kg/mq

CAMPI D'IMPIEGO

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti di polistirene o poliuretano su superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie, vecchie e nuove. Supporti Laterizio e termolaterizio, murature miste o in pietra, calcestruzzo, blocchi in calcestruzzo o tufo, predalles, intonaci vecchi e nuovi.

Preparazione del supporto: I supporti devono essere regolari, omogenei, perfettamente stagionati, non soggetti a movimento e asciutti, privi di parti friabili, polvere, olii, grassi e quanto possa ostacolare la compatibilità e l'adesione.

Preparazione dell'impasto: Impastare con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco da 25 kg con ca. 6-7 lt di acqua pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti e quindi mescolare prima dell'utilizzo.

Posa in opera: Applicare **FORKAPP** sui pannelli isolanti per cordoli, per punti oppure mediante spatola di acciaio dentata e posizionare i pannelli a giunti sfalsati lisciandoli e battendoli accuratamente; quando richiesto procedere al fissaggio meccanico con appositi chiodi in plastica. Dopo almeno 3 giorni realizzare lo strato di armatura applicando una prima passata di **FORKAPP** impastato con acqua pulita nella quale si deve affogare la rete in fibra di vetro aprettata; applicare una seconda mano di **FORKAPP** impastato con acqua pulita. Attendere almeno 7 giorni prima di realizzare la finitura colorata.

Consumi: Ca. 4 kg/mq di superficie a seconda della tipologia del supporto. **Avvertenze:** Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5° e +35 °C. Non applicare in presenza di sole, forte vento o pioggia battente. Conservazione del prodotto in luogo asciutto fino a 12 mesi. Applicazioni errate del prodotto non possono essere imputate alla responsabilità del Produttore.