

FOR**K****KOLL**[®]

INTONACO CEMENTIZIO

INTONACI

INTOMATIC
FIBRORINFORZATO



Tipo di prodotto: Intonaco rustico premiscelato ad alto spessore a base di leganti idraulici, fibre, aggregati silicei di granulometria selezionata ed additivi specifici.

Caratteristiche: Buona lavorabilità, elevata resistenza meccanica, ritiro controllato e ottima permeabilità al vapore acqueo.

Voce di capitolato: Intonaco rustico monostrato fibrorinforzato premiscelato **INTOMATIC FIBRORINFORZATO** della FORKOLL.

Prodotti alternativi: Nessuno.



Confezioni: Sacchi cartenati da Kg 25

Colore	Bianco e Grigio
Acqua d'impasto	16% minimo
Tempo di presa	1h e 50 min
Tempo di riposo dell'impasto	10 min
Tempo di indurimento	6 ore
Spessore realizzabile	Ca. 20 mm
Residuo solido	100%
Densità reale	2,60 g/cm ³
Resistenza a flessione	2,8 N/mm ²
Resistenza a compressione	6,1 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	24%
Permeabilità al vapore	3,36-10-12 kg/msPa
Porosità accessibile all'acqua	33,20%
Resistenza al fuoco	REI 120
Ritiro idraulico	0 mm a 1 gg - 0,009 mm a 2 gg - 0,058 mm a 3 gg - 0,116 mm a 7 gg - 0,122 mm a 14 gg - 0,156 mm a 28 gg

CAMPI D'IMPIEGO

Strutture murarie interne ed esterne, sottofondi tradizionali, anche su murature di tufo.

Preparazione del supporto: I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare la compatibilità e l'adesione. Bagnare abbondantemente i supporti prima dell'applicazione. **Preparazione dell'impasto:** Miscelare una confezione di **INTOMATIC FIBRORINFORZATO** da 25 kg con ca. 4 lt. di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo, aggiungere la polvere all'acqua (utilizzare preferibilmente un agitatore meccanico). **Posa in opera:** INTOMATIC FIBRORINFORZATO si applica a cazzuola, spatola e intonacatrice meccanica. Si deve portare a livello entro 40 min. e dopo 8 ore max deve essere frattazzato a spatola di spugna o di plastica. **Consumi:** 14kg/m² di superficie di parete con spessore 10 mm.

Avvertenze: Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5 e +35°C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Conservazione del prodotto in luogo asciutto fino a 12 mesi. Applicazioni errate del prodotto non possono essere imputate alla responsabilità del Produttore.