

FOR**K****KOLL**[®]

INTONACO CEMENTIZIO

INTONACI

INTOMATIC



Tipo di prodotto: Intonaco rustico premiscelato a base di leganti idraulici, aggregati silicei a granulometria controllata ed additivi specifici

Caratteristiche: Buona lavorabilità, buona resistenza meccanica, ritiro controllato e ottima permeabilità al vapore acqueo

Voce di capitolato: Intonaco rustico monostrato premiscelato **INTOMATIC** della FORKOLL

Prodotti alternativi: INTOMATIC FIBRORINFORZATO, INTOMATIC IDROREPELENTE, INTOMATIC REI 120, INTOMATIC FR REI 120



Confezioni: Sacchi cartenati da Kg 25

Colore	Grigio e Bianco
Acqua d'impasto	22% minimo
Tempo di presa	1h e 50 min
Tempo di riposo dell'impasto	10 min
Tempo di indurimento	6 ore
Spessore realizzabile	Ca. 10 mm
Residuo solido	100%
Densità reale	2,61 g/cm ³
Resistenza a flessione	2 N/mm ²
Resistenza a compressione	4,7 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	20,53 %
Permeabilità al vapore	3,84-10-12 kg/msPa
Porosità accessibile all'acqua	42,63 %
Ritiro idraulico	0 mm a 1 g - 0,012 mm a 2 gg - 0,063 mm a 3 gg - 0,127 mm a 7 gg - 0,134 mm a 14 gg - 0,187 mm a 28 gg

CAMPI D'IMPIEGO

Strutture murarie interne ed esterne, sottofondi tradizionali

Preparazione del supporto: I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare la compatibilità e l'adesione. Bagnare abbondantemente i supporti prima dell'applicazione.

Preparazione dell'impasto: Miscelare una confezione di **INTOMATIC** da 25 kg con ca. 6 lt. di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo, aggiungere la polvere all'acqua (utilizzare preferibilmente un agitatore meccanico).

Posa in opera: **INTOMATIC** si applica a cazzuola, spatola e intonacatrice meccanica. Si deve portare a livello entro 40 min. e dopo 8 ore max deve essere frattazzato a spatola di spugna o di plastica.

Consumi: 14kg/mq di superficie di parete con spessore 10 mm.

Avvertenze: Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5 e +35°C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Conservazione del prodotto in luogo asciutto fino a 12 mesi. Non applicabile su calcestruzzo non assorbente o con tracce di disarmante. Applicazioni errate non possono essere imputate alla responsabilità del Produttore.