

FOR**K****KOLL**[®]

FINITURA CIVILE ALLA CALCE
IDRAULICA NATURALE LNH 3,5

.....

FINITURE

RASOFIX
A CALCE LNH 3,5



Tipo di prodotto: Intonaco premiscelato di finitura civile a base di calce idraulica naturale LNH 3.5, leganti idraulici, aggregati silicei di granulometria selezionata ed additivi specifici.

Caratteristiche: Prodotto minerale esente da cemento, facile lavorabilità, buona resistenza meccanica, ritiro controllato.

Voce di capitolato: Finitura civile fine RASOFIX A CALCE LNH 3,5 della FORKOLL.

Prodotti alternativi: Nessuno.



Confezioni: Sacchi cartenati da Kg 25

Colore	Naturale
Acqua d'impasto	30% minimo
Tempo di presa	30-40 sec
Tempo di vita dell'impasto	20 sec
Granulometria	< 0,6 mm
Massa volumica dell'impasto	1,8 Kg/lit
Massa volumica prodotto indurito	1,4 kg/lit
Resistenza a flessione a 28 gg	0,4 (N/mm ²)
Resistenza a compressione a 28gg	0,6 (N/mm ²)
Permeabilità al vapore	$\mu < 20$
Reazione al fuoco	Classe AI



CAMPI D'IMPIEGO

Strato uniformante di preparazione alla decorazione a finitura civile fine per superfici interne ed esterne di edifici vecchi e nuovi.



Preparazione sel supporto: I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare la compatibilità e l'adesione. Bagnare abbondantemente i supporti prima dell'applicazione. **Preparazione dell'impasto:** Miscelare una confezione di RASOFIX A CALCE LNH 3,5 da 25 kg con minimo 7 lt. di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo (utilizzare preferibilmente un agitatore meccanico). Far riposare l'impasto almeno 10 min e quindi agitare nuovamente. **Posa in opera:** RASOFIX A CALCE LNH 3,5 si applica a spatola in acciaio inox nello spessore necessario. Dopo almeno 60 minuti applicare la 2° mano e rifinire con frattazzo di spugna, inumidendo se necessario, con acqua fino ad ottenere una superficie uniforme priva di giunte o sormonte. **Consumi:** 3 - 4 kg/mq di superficie di parete per 2 passate. **Avvertenze:** Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5 e +35°C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Conservazione del prodotto in luogo asciutto fino a 12 mesi. Applicazioni errate del prodotto non possono essere imputate alla responsabilità del Produttore.

GARANZIA

I prodotti FORKOLL sono un marchio di qualità e sono confezionati con le migliori materie prime, garantendo un prodotto finito di alta qualità. Non si accettano responsabilità oltre il valore del prodotto venduto. Quanto descritto in questa scheda rappresenta il meglio delle nostre attuali esperienze, tuttavia essendo i dati riportati provenienti da prove di laboratorio in ambiente condizionato, i valori potranno risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera. In ogni caso FORKOLL non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo.