

FOR**K****KOLL**[®]

INTONACO SECONDO STRATO
E FINITURA RUSTICA

.....

FINITURE

RASOFIX



Tipo di prodotto: Intonaco premiscelato di abbozzo e finitura rustica a base di leganti idraulici, aggregati silicei di granulometria selezionata ed additivi specifici.

Caratteristiche: Facile lavorabilità, buona resistenza meccanica, ritiro controllato e ottima permeabilità al vapore acqueo.

Voce di capitolato: Intonaco di abbozzo e finitura rustica premiscelato **RASOFIX** della FORKOLL.

Prodotti alternativi: Nessuno.



Confezioni: Sacchi cartenati da Kg 25

Colore	Bianco
Acqua d'impasto	30% minimo
Tempo di presa	5 h
Tempo di riposo dell'impasto	1 h
Tempo di indurimento	8 ore e 45 min
Spessore realizzabile	3 mm
Residuo solido	100%
Densità reale	2,60 g/cm ³
Resistenza a flessione	1,6 N/mm ²
Resistenza a compressione	4,0 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	24,25%
Permeabilità al vapore	3,59-10-12 kg/msPa
Porosità accessibile all'acqua	38,74 %
Ritiro idraulico	0 mm a 1 gg -0,017 mm a 2 gg -0,073 mm a 3 gg -0,123 mm a 7 gg -0,157 mm a 14 gg -0,227 mm a 28 gg

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su sottofondi di malta tradizionale frattazzato a spugna nelle strutture murarie interne ed esterne.

Preparazione del supporto: I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare la compatibilità e l'adesione. Bagnare abbondantemente i supporti prima dell'applicazione.

Preparazione dell'impasto: Miscelare una confezione di RASOFIX da 25 kg con minimo 7 lt. di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo, aggiungere la polvere all'acqua (utilizzare preferibilmente un agitatore meccanico). Far riposare l'impasto almeno 15 min prima dell'applicazione.

Posa in opera: RASOFIX si applica a cazzuola, americana. L'intonaco va lisciato massimo entro un'ora dalla messa in opera, bagnando opportunamente. **Consumi:** 3,5 kg/mq di superficie di parete con spessore 3 mm.

Avvertenze: Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5 e +35°C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Conservazione del prodotto in luogo asciutto fino a 3 mesi. Applicazioni errate del prodotto non possono essere imputate alla responsabilità del Produttore.