

FOR**K****KOLL**[®]

RINZAFFO CEMENTIZIO
PER INTERNI ED ESTERNI

.....

INTONACI

RINZAFFO
SOTTOFONDO



Tipo di prodotto: Malta secca composta da cemento, sabbie classificate ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione.

Caratteristiche: Buona lavorabilità, buona resistenza meccanica, ritiro controllato e ottima permeabilità al vapore acqueo.

Voce di capitolato: Intonaco di **RINZAFFO** della FORKOLL

Prodotti alternativi: Nessuno.



Confezioni: Sacchi cartenati da Kg 25

Colore	Grigio
Granulometria	Inferiore a 3 mm
Acqua d'impasto	25% minimo
Densità malta indurita	1.800 Kg/m ³
Resistenza a flessione	45 Kg/cm ²
Resistenza a compressione	200 Kg/cm ²
Peso specifico	1.500 Kg/m ³
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	$\mu = 30$ ca.



CAMPI D'IMPIEGO

Viene usato come rinzaffo su murature in mattoni, tufi, cellulare ed in lavori di ristrutturazione.

Preparazione del supporto: I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, olii, grassi e quanto altro possa ostacolare la compatibilità e l'adesione. Bagnare abbondantemente i supporti prima dell'applicazione. Su superfici molto polverose è consigliato applicare per sicurezza un fondo fissativo tipo il nostro **PRIMER FOR X 33**.

Preparazione dell'impasto: Miscelare una confezione di RINZAFFO grigio da 25 kg con minimo 6 lt. di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo. Aggiungere la polvere all'acqua utilizzando preferibilmente un agitatore meccanico.

Posa in opera: Si applica a cazzuola, spatola e intonacatrice meccanica. Viene applicato in unico strato sino a spessori di 4-5 mm. La malta, dopo la miscelazione con acqua, deve essere applicata entro due ore.

Consumi: 1-2 kg/mq di superficie di parete con spessore 2 mm.

Avvertenze: Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5 e +35°C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Conservazione del prodotto in luogo asciutto fino a 6 mesi. Applicazioni errate non possono essere imputate alla responsabilità del Produttore.